

Veneto Acoustic xf²™ 19 dB

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Tarkettin arvo
Tuotetyyppi	EN 686	Vaahtopohjainen linoleum
Käyttöluokka kotikäytössä	ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	ISO 10874	33 Kova
Käyttöluokka teollisessa käytössä	ISO 10874	41 Kohtalainen
Tuotetiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Pintakäsittely		xf ² ™
Kokonaispaksuus	ISO 24346	3,80 mm
Paino	ISO 23997	3350 g/m ²
Taipuisuus	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Mitattu keskiarvo : 20 mm ø
CE-Merkintä	Standardi	Tarkettin arvo
CE-merkintä	EN 14041	Kyllä (EN 14041)
Suoritusasteilmoituksen nro	EN 14041	0200 0027 DoP 2013 07
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl-s1
Kitka	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)
Kitka	DIN 51130	R9
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)
Lämmönvastus (W/(m•K))	EN ISO 10456	0.1
Tekniset tiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0.30 mm Mitattu keskiarvo : 0,20 mm
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Huoneäänien taso	NF S31-074	Luokka A (≤ 65 dB)
Tuolinpyörä	ISO 4918	Soveltuu tuolinpyörälle tyyppiä W (Normi EN 12529)
Kemikaalien kesto	ISO 26987	Kestää hyvin mietoja happoja, rasvoja, liuottimia ja emäksiä
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Valon kesto	ISO 105-B02	≥ 6
Ympäristötiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kierrätettävyyys		Käytöstä poistetut lattiat ja asennushukka
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		40 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		0,24 kg CO ₂ e /m ²
Totaali hiilijalanjälki (EPD -moduulit A-D)		2,13 kg CO ₂ e /m ² /vuosi
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Mitat ja kuosit		
Rulla		Rulla 2 x ≤32m
Kuosit		14



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (09/12/2022). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasteilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.