

VIRTASEN KLASI OVI JA IKKUNAMAALI

Tyyppi: Kestävä puolihihmeä (silkinhimmeä) tai kiiltävä (korkeakiiltoinen) sisämaali. Sideaineena optimoitu uretaanialkydi.

Maalaustarvikeryhmä: 483.34. Sisäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05

Soveltuvuus: Puupinnat sisätiloissa.

Käyttökohteet: Kaiken tyyppiset puupinnat sisätiloissa, ikkunanpuitteet, ovet, kalusteet, puukuitulevyt yms.

Riittoisuus: 5-9 m²/ litra alustan huokoisuudesta riippuen.

Sideaine: uretaanialkydiharts

Työtapa: sivellin, telaus ja ruisku

Kiinteäainetilavuus: 70 %

Tiheys: 1,2 kg/ litra.

Ohenne: lakkabensiini

Kiiltoryhmä: Korkeakiiltoinen (kiiltävä), silkinhimmeä (puolihihmeä)

Varastointi: Kuivassa ja viileässä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Värisävyt: Säilytettävissä yleisimpien värikartastojen mukaisesti A- ja C- perusmaaleihin.

Pakkauskoost: 0,9 / 2,7 litraa.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

Kuivumisaika: kosketus- ja pölykuiva n. 3 tuntia, päälle maalattavissa n. 6 tunnin kuluttua. Saavuttaa lopullisen kovuutensa vasta n. 1 kk kuluttua.

Käyttöohjeet: Maalaamaton pinta: puhdistetaan pinta liasta, pölystä ja rasvoista.

Ensimmäinen maalauskerros ohennetaan lakkabensiinillä, seuraavat maalauskerrokset aina ohentamattomalla maalilla. Aikaisemmin maalattu pinta: irtoava maali poistetaan kaapimella ja hiotaan kauttaaltaan ja pestään tarvittaessa. Annetaan pinnan kuivua pesun jälkeen.

Työvälineiden pesu: Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä tai lakkabensiinillä.

Huom! Kuivuminen edellyttää valoa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



VOC EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Sisältää VOC max. 500 g/l.