

Konesaumakate (Konesaumattu peltikate)



Pelti:

sinkitty teräspelti

0,6 DX53+Z350 Tinsmith

Maalipinnoitettu teräspelti, värit RR-kartasta

SSAB GreenCoat matta Pural BT

0,6 DX53D Tinsmith

Myös kupari ja alumiini

- Hyötyleveys 535 mm
- Sauman korkeus 25 mm
- Katoille joiden kaltevuus on vähintään 1:10
- Peltisepän työnä asennettava
- CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus (DoP)

Muista myös:

- taivutettu klammeri 1000 kpl laatikoissa
- saumaöljy abratex ja saumantiivistysaine M82
- suojapellit yhtämittaisena: rintataitepelti, sisäjiiripelti, jalkaränni, räystäspelti, tuplakouru
- kattoluukut, tyvikartiot ja alipainetuulettimet
- pakkasmanttelit
- piipunpellit
- kattoturvaluotteet
- peltisepäntyökalut
- Kuljetus ja pakkaus puulaatikkoon.

ABRATEX SAUMAUÖLJY 80 PELTIKATTOSAUMOJEN TIIVISTYKSEEN

ABRATEX SAUMAUÖLJY 80 on tarkoitettu peltikattojen saumojen tiivistykseen. Se on juokseva öljy, joka sopii kaikkiin peltikattoihin.

OMINAISUUDET

ABRATEX SAUMAUÖLJY 80 perustuu kuivumattomiin öljyihin ja se tarttuu kaiken tyyppisiin pelteihin hyvin, myös tehdasmaalattuihin, ja se on helppo levittää vaihtelevissa lämpötiloissa (-10°C - +70°C). Saumaöljyn ominaisuudet on viritetty niin, että se tasoittuu säätilasta huolimatta, pysyy saumoissa ja antaa hyvän ja pitkäikäisen tiivistyksen. Se ei sisällä liuotainaineita, ei ole paloarkaa eikä siinä ole häiritsevää hajua.

Koostumus: Perustuu kuivumattomiin öljyihin

Kuivumishävikki: Määrä- sekä kuivumishävikkiä ei ole ja tiheys on alle 1.0

Kestävyys: Kestää ikääntymistä, pakkasta, vettä, heikkoja happoja ja emäksiä

Käyttölämpötila: -10°C - +70°C

Väri: Kellertävä

Levitys: Siveltimellä tai kastamalla ja soveltuu levitettäväksi saumauskoneilla

Työvälineiden puhdistus: Lakkabensiini

Varastomisaika: 12 kuukautta avaamattomana normaali lämpötiloissa (+5°C - +25°C)

ABRA M 82 SAUMAU- JA TIIVISTYSMASSA PELTIKATTOJEN SAUMAUKSEEN

ABRA M 82 on UV-suojattu butyylikumipohjainen elastinen tiivistysaine peltikattojen saumaukseen.

OMINAISUUDET

ABRA M 82 on helppo levittää eikä se veny. Liuotinaineen haihduttua muodostuu kumimainen pinta, joka kestää hyvin ikääntymistä.

Koostumus: Sideaineena butyylikumi

Kuivumishävikki: Noin 45% ja tiheys noin 1.0

Kestävyys: Kestää ikääntymistä, pakkasta, vettä, heikkoja happoja ja emäksiä

Käyttölämpötila: -20°C - +70°C

Riittoisuus: Noin 25 - 30 m / patruuna

Väri: Läpikuultavan sinertävä

Levitys: Kittipistoolilla (erityissuutin 400 710) tai lastalla

Työvälineiden puhdistus: Lakkabensiini

Varastomisaika: 12 kuukautta avaamattomana normaali lämpötiloissa (+5°C - +25°C)