

Tyyppi

Perinteinen keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) ja luonnonhartseista valmistettu vanhan ajan ovi- ja ikkunamaali. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Käyttökohteet

Erilaiset puupinnat ja puukuitulevypinnat sisällä ja katetuissa ulkotiloissa, esim. ovet, listat, karmit, ikkunapuitteet, kalusteet sekä aikaisemmin maalatut metallipinnat esim. pönttöuunit. Ei ulkoseiniin.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolikiiltävä.

Tiheys n. 1,12 kg/l.

Sisältää VOC max. 300 g/l.

EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300g/l (2010).

Värisävyt

Uula Perinnevärikartan sävyt. Erikoistilauksesta myös muita sävyjä.

Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %,

ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä (vähintään +10°C).

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

10–12 m²/l.

Ohenne

Uula Yleisohenne

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Maalausohjeet

Esikäsittele

Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella. Hio kiiltävä vanha maali- ja lakkapinta himmeäksi. Poista hiontapöly. Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella ja katetuissa ulkopinnoissa homehtunut pinta Uula Homepesuaineella. Halutessasi käsittele oksankohdat oksalakalla. Pohjusta katetut ulkopinnat Uula Homeenestoaineella ja anna kuivua.

Pohjamaalaus

Pohjamaalaus katetuissa ulkotiloissa Uula Ulkopohjamaalilla. Pohjamaalaus sisällä INTO Sisäpohjamaalilla ohuesti sivellen. Tee tarvittavat kolojen ja rakojen tasoitukset. Hio ja poista hiontapöly.

Valmiiksimaalaus

Ovi- ja ikkunamaalilla 2–3 kertaa. Ohenna tarvittaessa Uula Yleisohenteella 10–15 %. Anna kuivua maalauskerrosten välissä vähintään 1 vrk.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen, sillä liian runsas maalikerros rypistyy kuivuessaan.
- *Maalin lämmittäminen vesihauteessa edesauttaa maalin leviämistä ohuelti.
- *Pohjusta metallipinnat (ei koske galvanoituja nauloja) ruosteenestopohjamaalilla.
- *Öljymaaleille on tyypillistä, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä. Huomioi tämä värivalintoja tehdessä.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.