

## **Tyyppi**

Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta), valopetroolista ja väripigmenteistä valmistettu ulkomaali. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi runsas maalauskerta antaa hyvän ja tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen, keitetyn pellavaöljyn, ansiosta maalikalvo hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan maalin läpi, maali ei kuoriudu irti eikä puu sen alla lahoa.

## **Käyttökohteet**

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut sekä erilaiset teollisesti pohjamaalatut puupinnat. Soveltuu myös erilaisten rappaus- ja tasoitepintojen maalaukseen.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste puolihihmeä.  
Tiheys 1,5–1,8 kg/l värisävyistä riippuen.  
VOC-päästöt alle 150 g/l.  
EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).

## **Värisävyt**

Uula Perinnevärikartan mukaiset sävyt lukuunottamatta sävyjä Sini (6000) ja Misteli (8210). Tehdastilauksena myös muita värisävyjä. Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1–3 vrk:n kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %) Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

## **Riittoisuus**

Sahalauta n. 5 m<sup>2</sup>/l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7 m<sup>2</sup>/l.

## **Ohenne**

Uula Öljymaalin Ohenne 1166. (max. 10% kertamaalauksessa)  
Kahteen kertaan maalattaessa (esim. ensimmäinen kerta irtolautoina) ohennus 20–40 % ensimmäisellä kerralla. Suosittelemme kahteen kertaan maalausta, jos kohde on altis erityisen kovalle ilmastorasituksille. Vanhan, poistetun keittomaalipinnan päälle maalattaessa ohennus 15–20 % kertamaalauksessa.

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätynyttä. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

## Paloluokitus

*Ei syttyvää. Hävität öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

## Maalausohjeet

### Esikäsittely

Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella ja homehtunut pinta Uula Homepesuaineella. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voit poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistoaineella. Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta.

Jos kyseessä on uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi tai suojaa se Uula Homeenestoaineella ja anna pinnan vanhentua 1–2 vuotta

### Pohjamaalaus

*Aikaisemmin maalatut puupinnat:*

Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat Uula Ulkopohjamaalilla ja käsittele pinta muuten Uula Homeenestoaineella.

*Maalaamattomat puupinnat:* Pohjamaalaa Uula Ulkopohjamaalilla.

*Metallipinnat:* Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla.

Uutta, teollisesti pohjamaalattua puupintaa ei tarvitse pohjamaalata tai käsitellä Uula Homeenestoaineella.

### Valmiiksi maalaus

Maalaa Uula Petrooliöljymaalilla kertaalleen.

Kertamaalaus edellyttää maalausta runsaalla maalilla.

Maalattavasta pinnasta tulee tasaisen kaunis, kun maalaat huolellisesti Iman jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- \*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- \*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- \*Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista. Tee koemaalaus laudanpalalle tms.
- \*Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- \*Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- \*Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti. Ruiskumaalattaessa maalia tulee ohentaa n. 10 % Uula Öljymaalin ohenne 1166:lla.
- \*Jos uuden puupinnan maalaus siirtyy seuraavalle vuodelle, suojaa pinta Uula Homeenestoaineella.
- \*Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- \*Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.uula.fi](http://www.uula.fi).
- \*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.