

Tyyppi

Kaunis ja perinteinen puulattiamaa li lattiaille, kalusteille ja muille kestävää maalia tarvitseville sisäpinoille. Valmistettu luonnonhartseista ja pellavaöljyalkydistä. Liuottimena aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Käyttökohteet

Uudet ja aikaisemmin maalatut tai lakatut puulattiat, puukuitulevylattiat, jalkalistat sekä betonilattiat kuivissa sisätiloissa.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolihihmeä.

Tiheys n. 1,08 kg/l.

VOC-päästöt alle 350 g/l.

EU VOC -raja-arvo: (cat A/i) 500g/l (2010).

Värisävyt

Uula Perinnevärrikartan sävyt. Erikoistilauksesta myös muita sävyjä. Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, mohairtela tai mohairlasta.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suht. kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 6 h kuluttua. Päällemaalattavissa n. vuorokauden kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Kovettuminen jatkuu vielä kuukauden ajan. Lämpö ja valo nopeuttavat kuivumista.

Riittoisuus

10–12 m²/l.

Ohenne

Uula Yleisohenne.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. Hävität öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Maalausohjeet

Esikäsittele

Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Poista irtoava vanha maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly, kittaa kolot, halkeamat, naulankannat ym. Pese aikaisemmin käsitellyt pinnat Uula Maalinpesuaineella, huuhtelee hyvin ja anna kuivua kunnolla. Halutessasi käsittele oksakohdat oksalakalla.

Pohjamaalaus

Maalaa uudet pinnat n. 20 %, aikaisemmin käsitellyt pinnat n. 10 % ohennetulla Puulattiamaalilla ohuesti ja anna kuivua.

Valmiiksimaalaus

Puulattiamaalilla 1–2 kertaa. Ohenna tarvittaessa Uula Yleisohenteella.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Öljymaaleille on tyypillistä, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä. Huomioi tämä värivalintoja tehdessä.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.