


Kestopuu - painekyllästetty puutavara

Kestopuuteollisuus ry



Kestopuu on suomalaista, korkealaatuista painekyllästettyä puutavaraa. Paineekyllästäminen on tehokkain tapa parantaa puun lahonkestävyyttä. Se suoja puuta lahottajilta, tuholaishyönteisiltä ja termiiteiltä. Tämän seurauksena puun käyttöikä vaativissa, kosteissa käyttöolosuhteissa moninkertaistuu. Kestopuuta käytetään monipuolisesti piha-, ympäristö- ja infrarakentamisessa.

Paineekyllästetyn kestopuun käyttö säästää metsävaroja ja rakenteiden uusimisesta seuraavaa resurssienkäyttöä ja varmistaa, että toistuvasti kosteudelle altistuvat ulkorakenteet ovat turvallisia käytössä. Kestopuun raaka-aineena on vastuullisesti hoidetuista metsistä korjattu mänty (PEFC tai FSC).

Kestopuuta valmistetaan kymmenessä suomalaisessa yrityksessä. Puu kyllästetään pohjoismaisten NTR-laatuvaatimusten mukaisesti kyllästysluokkiin NTR A ja NTR AB. Suoja-aineina käytetään turvallisia ja tehokkaita BPR-hyväksyntäprosessin läpäisseitä valmisteita, joissa tehoaineina ovat kuparisuolat. Suoja-aine saatetaan puusolukkoon painekyllästysprosessissa paineenvaihteluiden ja saateaineen (vesi tai öljy) avulla. NTR-laatuvaatimusten mukaisesti kyllästysaineen tulee läpäistä kokonaan puun laholle herkkä pintapuusolukko. Sydänpuuhun suoja-aine tunkeutuu muutaman millimetrin syvyydeltä.



Kestopuun valmistus on laadunvalvonnan alaista. NTR A -luokan kyllästetty puutavara merkitään valkoisella ja NTR AB -luokan puutavara keltaisella merkintälipukkeella. Merkintälipukkeesta käy ilmi kyllästetyn puutavaran valmistaja, kyllästysluokka ja käytetty suoja-aine.

Väri vaihtoehdot

Kestopuun värit ovat perinteinen vihertävä ja ruskea. Kokovalikoima on laaja (yleiset sahatavarakoot). Saatavilla on lisäksi myös harmaita kestopuuterassilautoja. Harmaa sävy on saatu aikaan pintakäsittelmällä materiaali kyllästykseen jälkeen tai kuumaöljykäsittelyllä (ns. Royal-käsittely).




vihreä



ruskea



harmaa

harmaa
(kuumaöljykäsittely)

Kyllästetyn puutavaran käyttökohteet

Kestopuu on luonnollisen ulkonäkönsä, kestäväytensä sekä hyvän saatavuutensa vuoksi käytetyin puumateriaali ulkotilojen puurakenteissa. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy vaihtoehtoja perinteiseen mökkimaisemaan, urbaaniin ympäristöön ja näyttävän moderniin pientaloon. Kestopuu sopii vaativiin kohteisiin, joissa on korkeat vaatimukset puun kestävyydelle ja ympäristösuorituskyvyille.

Kestopuu, NTR A -luokka

Tehokkaasti suojattua NTR A -luokan painekyllästettyä puutavaraa käytetään henkilöturvallisuuden kannalta tärkeissä kantavissa rakenteissa. NTR A -luokan puuta tulee lisäksi aina käyttää rakenteissa, joissa puu altistuu runsaalle ja pitkäaikaiselle kosteudelle, esim. maakosketuksessa. NTR A -luokkaan kyllästetään 48 mm ja sitä paksumpi sahatavara.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- parvekkeiden, terassien ja laiturien kantavat rakenteet
- kuntoportaat, pengerrykset
- sillat, aitatolpat, meluaidat
- ratapölkkyt, sähkö- ja puhelinpylväät
- leikkikenttärakenteet.

Kestopuu, NTR AB -luokka

NTR AB -luokan painekyllästettyä puutavaraa käytetään maanpinnan yläpuolisissa, säälle alttiissa rakenteissa. NTR AB -luokkaan kyllästetään alle 48 mm paksuinen puutavara. Höylättyä kestopuuta on tarjolla myös uritettuna. Uramalleja on useita.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- terassien ja laiturien kansilaudoitukset
- aitalaudoitukset, aurinko ja näkösuojasäleiköt
- rakennusten ulkoverhoukset ja koristerimoitukset
- pihakalusteet, leikkikenttärakenteet.

Kestopuuta ei tule käyttää sisätiloissa. Kestopuuta ei tule asentaa pysyvästi veden alla oleviin rakenteisiin tai käyttää suorassa kosketuksessa juomaveden tai elintarvikkeiden kanssa.


Kestopuun mitat ja koot

Kestopuuta on saatavilla yleisten sahatavarakokojen mukaisina kokoina. Kestopuulautojen ja lankkujen pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7... 5,4 metriä. Myös lyhempiä ja pitempiä mittoja voi olla saatavilla.

Yleisimmät terassilautaprofiilit



Rimaprofiilit



Toimituskosteus

Kyllästettyä puuta voidaan toimittaa asiakkaalle keinokuivattuna (kosteus alle 20 %) tai ulkovarastoituna (kosteus yli 20 %). Toimituskosteuden tulee olla puutavaran suunniteltujen käyttöolosuhteiden mukainen. Ulkorakenteisiin riittää yleensä ulkovarastoitu puutavara, mutta pintakäsittelyn tekoa voidaan aikaistaa tilaamalla keinokuivattua puutavaraa. Huom! Kosteita kansilautoja kiinnitettäessä tulee huomioida, että laudat kutistuvat leveysuunnassa kuivuessaan. Lautojen suositeltava väli on tällöin 2...3 mm.

Varastointi

Kestopuu varastoidaan ulkotiloissa. Puu on suositeltavaa varastoida katoksen alla suojassa sateelta, lialta ja auringon UV-säteilyltä. Puunippuja ei tule peittää pressuilla. Riittävästä ilmankierrosta nippujen ympärillä tulee huolehtia.

Pintakäsittely

Kyllästetty puu harmaantuu auringon UV-säteiden vaikutuksesta. Pintakäsittely pidentää puun käyttöikää, ylläpitää sen käyttömukavuutta sekä vähentää kosteuselämistä ja helpottaa puupinnan puhtaanapitoa. Pintakäsitteltävän kestopuun tulee olla kuivaa, $u < 18\%$. Asennuksen jälkeen on suositeltavaa odottaa 2...3 kk ennen ensimmäistä pintakäsittelyä, jotta kosteus on ehtinyt haihtua puusta.

Kestopuu voidaan käsitellä ulkotiloihin tarkoitetuilla maaleilla, peittäville tai kuultavilla puunsuoja-aineilla tai puuöljyllä. Sävytetty puuöljyt estävät tehokkaasti puupinnan harmaantumista. Kestopuu voidaan jättää pintakäsittelemättä, jolloin se harmaantuu kauniisti. Pinnan harmaannuttua riittävästi käsittely sävyttämättömällä öljyllä on suositeltavaa.

Työstö ja kiinnitys


Kestopuuta voi työstää tavanomaisilla puuntyöstömenetelmillä. Katkaisupinnat on suositeltavaa käsitellä siveltävällä puunsuoja-aineella. Kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa tulee käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, ruuveja ja nautoja (vähimmäisvaatimuksena luokka A2). Muissa rakenteissa voidaan käyttää myös kuumasinkittyä kiinnikkeitä, ruuveja ja nautoja sekä ns. terassiruuveja. Tällöin on huomiotava, että kuumasinkittyjen kiinnikkeiden kestoikä saattaa olla lyhyempi kuin kyllästetyn puun kestoikä. Yhdessä käytettävien kiinnikkeiden tulee olla samaa materiaalia.

Käytöstä poistettu kyllästetty puutavara

Kyllästetty puu on erilliskerättävä jäte. Käytöstä poistettu kyllästetty puutavara sekä työstöjätteet toimitetaan jätelaitosten keräyspisteisiin. Yritysten puujätettä vastaanotetaan myös Kestopuun kieräysterminaalissa (Karhunkorventie 4, Hämeenlinna). Kyllästetty puutavara hyödynnetään energiantuotannossa.

Viitetiedot

Kyllästetyn puutavaran luokitusta ja laatuvaatimuksia sekä käyttöä koskevia ohjeita ja määräyksiä esitellään RT-ohjekortissa RT 21-11287.



Koolaustiheys

Kansilaudan koko	28x95 mm	28x120 mm, 28x145 mm	33x145 mm, 33x170 mm	40x195 mm
Koolauspuiden väli	500 mm	600 mm	700 mm	900 mm

Kestopuu-menekkilaskuri

<https://www.kestopuu.fi/terassilaskuri.html>

Kestopuuvalmistajat

Aureskosken Jalostetehdas Oy
Pantsarin Saha Oy
Kontiotuote Oy
Pölkky Oy
Veljet Kuusisto Oy
VK Timber Oy

Lännen Paineputki Oy
PrimaTimber Oy
Ab Päräs Oy
Tammiston Puu Oy
Versowood Oy

Kyllästetyn puutavaran luokitus

NTR A -luokka: Standardi EN 351-1 / EN 335-1 NP5/UC4
NTR AB -luokka: Standardi EN 351-1 / EN 335-1 NP5/UC3

NEUVONTA

Kestopuuteollisuus ry
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
Puhelin +358 9 6229 400
info@kestopuu.fi www.kestopuu.fi

MYYNITI

Rakennustarvikeliikkeet ja
puutavarakaupat



kestopuu®