

# Tuotetiedote

## SIGA-Fentrim® IS 20



Päivitetty: 24.5.2018

Jälleenmyyjä: SIGA

Käyttö- ja asennusohjeet: katso käyttöohjeesta

Rakenne: erityinen kalvo-/harsoyhdistelmä valmistettuna PO:sta, tehokkaalla SIGA-liimalla

**Pakkausyksikkö:**

Fentrim IS 20 75 mm	8 rullaa/laatikko
Fentrim IS 20 100 mm	6 rullaa/laatikko
Fentrim IS 20 150 mm	4 rullaa/laatikko
Fentrim IS 20 200 mm	2 rullaa/laatikko
Fentrim IS 20 250 mm	2 rullaa/laatikko
Fentrim IS 20 300 mm	2 rullaa/laatikko



### Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus/leveys		m	25 / 0,075 25 / 0,1 25 / 0,15 25 / 0,2 25 / 0,25 25 / 0,3
Lämpötilankestävyys			°C	-40 °C...+100 °C
Käyttölämpötila			°C	alkaan lämpötilasta -10 °C
Diffuusiota vastaava ilmakerroksen paksuus sd		EN 1931	m	20
Venymäominaisuudet Maksimivetolujuus	pitkittäin poikittain	EN 12311-1	N/50 mm	220 140
Venymäominaisuudet Venymä maksimivetolujuudella	pitkittäin poikittain	EN 12311-1	%	70 80
Paloluokitus		EN ISO 11925-2	luokka	E
Ilmatiiveys Sauman läpäisevyyskerroin Lineaarinen referenssi-ilmanläpäisevyys	a-arvo Q1000-arvo	EN 12114	m3/(hmdaPA2/3) m3/(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Vanhenemiskestävyys	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukailee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
Sopivuus varastoitavaksi	ei rajoitettu			
Väri	valkoinen			