

Tuotetiedote

SIGA-Fentrim® IS 2



Päivitetty: 24.5.2018

Jälleenmyyjä: SIGA

Käyttö- ja asennusohjeet: katso käyttöohjeesta

Rakenne: erityinen kalvo-/harsoyhdistelmä valmistettuna PO:sta, tehokkaalla SIGA-liimalla

Pakkausyksikkö:

Fentrim IS 2 75 mm	8 rullaa/laatikko
Fentrim IS 2 100 mm	6 rullaa/laatikko
Fentrim IS 2 150 mm	4 rullaa/laatikko
Fentrim IS 2 200 mm	2 rullaa/laatikko
Fentrim IS 2 250 mm	2 rullaa/laatikko
Fentrim IS 2 300 mm	2 rullaa/laatikko



Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus/leveys		m	25 / 0,075 25 / 0,1 25 / 0,15 25 / 0,2 25 / 0,25 25 / 0,3
Lämpötilankestävyys			°C	-40 °C...+100 °C
Käyttölämpötila			°C	alkaan lämpötilasta -10 °C
Päästöt ilmakehään			kuukausia	maks. 3
Diffuusiota vastaava ilmakerroksen paksuus sd		EN 1931	m	2
Venymäominaisuudet Maksimivetolujuus	pitkittäin poikittain	EN 12311-1	N/50 mm	210 150
Venymäominaisuudet Venymä maksimivetolujuudella	pitkittäin poikittain	EN 12311-1	%	70 100
Paloluokitus		EN ISO 11925-2	luokka	E
Ilmatiiveys Sauman läpäisevyyskerroin Lineaarinen referenssi-ilmanläpäisevyys	a-arvo Q1000-arvo	EN 12114	m3/(hmdaPA2/3) m3/(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Rankkasateen pitävyys	Pmax	EN 1027 EN 12208	Pa luokka	600 9A
Vanhenemiskestävyys	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukaillee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
Sopivuus varastoitavaksi	ei rajoitettu			
Väri	musta			