

Tuotetiedote

SIGA-Primur® rulla

Päivitetty: 24.5.2018

Jälleenmyyjä: SIGA

Käyttö- ja asennusohjeet: katso käyttöohjeesta

Rakenne: tehokas liima-aine, pysyvästi vahva liitos ja joustavuus

Pakkausyksikkö: 10 rullaa/laatikko



Ominaisuudet:

		Standardit	Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus leveys/paksuus		m m	8 0,012/0,004
Lämpötilankestävyys			°C	-40 °C...+100 °C
Käyttölämpötila			°C	alkaen lämpötilasta - 10 °C
Diffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuus sd (liiman paksuudella 4 mm)		EN 1931	m	4
Ilmatiiveys: sauman läpäisevyyskerroin lineaarinen referenssi-ilmanläpäisevyys	a-arvo Q1000-arvo	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Vanhenemiskestävyys	erittäin pysyvä liimauslujuus, kuivumaton ja haurastumaton, koska ilman kautsua, hartsia tai liuottimia, mukailee luotettavasti ja kestävästi rakenteellisia liikkeitä			
Sopivuus varastoitavaksi	ei rajoitettu			