

Tuotetiedote

Wetguard 200 SA



Päivitetty: 17.05.2021

Jälleenmyyjä SIGA

Käyttötapa Suojus kokoalaisella liimalla, puukattojen tilapäiseen tiivistykseen rakennusvaiheen aikana

Käyttö- ja asennusohjeet: Katso käyttöohjeest

Rakenne: Huopa liukastumista estävällä päällysteellä ja kokoalaisesti levitetyllä liimalla

Pakkausyksikkö:

1560 mm	16 rullat, liitetty maaten kerroksiin
780 mm	32 rullat, liitetty maaten kerroksiin
390 mm	64 rullat, liitetty maaten kerroksiin

Ominaisuudet:

		tandardit Yksiköt	tandardit Yksiköt	Arvot
Mitat	pituus leveys	EN 1848-2 EN 1848-2	m mm	50 390 / 780 / 1560
Neliömassa Paksuus		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m ² mm	260 0.5
Repäisylujuus (naula-akseli)*	pitkittäinen poikittainen	EN 12310-1	N	80 70
Maksimivetolujuus*	pitkittäinen poikittainen	EN 12311-2	N/50 mm	150 120
Maksimivetovenymä*	pitkittäinen poikittainen	EN 12311-2	%	80 80
diffuusioekvivalentit Ilmakerroksen paksuus sd Vesihöyrynläpäisevyys		EN ISO 12572 EN ISO 12572	m g/(m ² ·d)	3.5 11
Kestävyys veden tunkeutumista vastaan		EN 1928	-	W1
Vesipylväs		EN ISO 811	cm	>1000
Päästöt ilmakehään			Viikkoa	12
Lämpötilankestävyys			°C	-40 että +80
Käyttölämpötila			°C	alkaen -10
Paloluokka		EN 13501-1		E
Kestävyys ilman tunkeutumista vastaan	a-Arvo Q ₁₀₀₀ -Arvo	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25

* Keskiverto