

Sinkkipinnoitettujen ohutlevytuotteiden käsittely- ja varastointiohje

Tuotteiden käsittelyssä tulee aina noudattaa huolellisuutta, etteivät ne vaurioidu. Osien sinkityskerroksen naarmuttamista on vältettävä. Käsittelyn eri vaiheissa tulee huolehtia materiaalien riittävästä suojauksesta kastumista ja vaurioitumista vastaan.

Jotta vältetään terävien teräsosien aiheuttamat viillot, edellytämme, että valmistus- ja asennushenkilöstö käyttää asianmukaista suojavaatetusta valmistaessaan tai asentaessaan tuotteita. Siirrettävien terästuotteiden alla ei saa oleskella.

Tuotteet pakataan lavalle. Materiaalit tulee tarkastaa huolellisesti työmaalle vastaanotettaessa, sekä määrän että laadun osalta. Mahdollisista puutteista ja kuljetusvaurioista tulee ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle.

Materiaalit tulee varastoida mahdollisimman lähelle käyttökohdettaan ylimääräisten siirtojen välttämiseksi. Tuotteet on varastoitava sateelta suojattuun paikkaan. Ne on kuitenkin hyvä tukea hieman viistoon asentoon, jolloin mahdollinen päälle vuotava vesi pääsee virtaamaan pois. Mikäli tuotteet pääsevät kuitenkin kastumaan sateessa, ne on erotettava toisistaan ja kuivatettava, jottei niihin muodostu valkoruostetta.

Paketit tulee varastoida riittävästi irti maasta, jotta pakettien alapuoli pääsee tuulettumaan. Materiaalien varastointia päällekkäin tulee välttää, jottei aiheutuisi profiilien vaurioitumista.

Asennuksen jälkeen ei huoltotoimenpiteitä.