



Concrete Element Slab 34

Palamattomia, ääntä ja lämpöä eristäviä sekä kosteutta hylkiviä kivivillaeristeitä käytetään paksurappausjärjestelmien lämmön- ja rappausaluseristeenä. Hyvän alkalinkestävyytensä johdosta tuote sopii hyvin kalkki- ja sementtipohjaisten laastien alustaksi.



Tuotetta voidaan käyttää lisäksi betonirakennearisteenä.

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	0,034 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A2	EN 13501-1
Puristuslujuus	10 kPa CS(10)	
Päästöluokka	M1	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 12086

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Lämmönjohtavuus	0,034 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A2	EN 13501-1
Puristuslujuus	10 kPa CS(10)	
Päästöluokka	M1	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 12086

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt	m2/lava	Pakkausmuoto
290050	30	600	1000		16		96	Lavapakkaus
323096	50	600	1000		16		57,6	Lavapakkaus
323097	100	600	1000		16		28,8	Lavapakkaus
290159	30	600	1000	10		6		Irtopakkaus
323108	50	600	1000	6		3,6		Irtopakkaus
323114	100	600	1000	3		1,8		Irtopakkaus