



ProRox LF 970

ProRox LF 970 SC on irrallista kyllästämättömästä syttymättömästä kivivillasta valmistettua eristettä. Se toimitetaan mattona, joka voidaan jakaa helposti irrallisiksi tupsuiksi.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	T _m (°C)	10	100	200	300	400	500
	λ (W/mK)	0,035	0,046	0,066	0,092	0,126	0,166
Veden imeytyminen	< 1 kg/m ²						
Diffuusiovastus	μ = 1						
Korkein käyttölämpötila	680°C						
Paloluokka	A1						

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan

Lämmönjohtavuus	Tm (°C) λ (W/mK)	10 0,035	100 0,046	200 0,066	300 0,092	400 0,126	500 0,166
Veden imeytyminen	< 1 kg/m²						
Diffuusiovastus	μ = 1						
Korkein käyttölämpötila	680°C						
Paloluokka	A1						

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.

Valikoima

Tuotenumero	Leveys (mm)	Pituus (mm)	pkt/lava	Kg/säkki	Toimitusmuoto
81703	1000	1500	12	15	Lavapakkaus
92045	1000	1500		15	Irtopakkaus

