

COATING THE FUTURE

## NOWO® RUB

### TUOTTEEN KUVAUS

NOWO®Rub on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruiskumaalaukseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan perustuva ja vuosien kokemuksella kehitetty NowoRub kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja erittäin elastisen pintasuojan. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla.

### KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävä alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta liasta, sammaleesta ja muusta kasvustosta painepesulla käyttäen kohteeseen soveltuvaa painetta. Pesun jälkeen kattopinnalle levitetään NowoClean puhdistusaine erillisen ohjeen mukaan. Kuitusementtilevyt ja erittäin rapautuneet kattotiilet tulee pohjustaa NowoUni Primerilla ohjeen mukaan ennen NowoRub pinnoitusta. NowoRub –kattopinnoite levitetään kattopinnalle siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla. Pinnoitus suoritetaan betoniitiikatolle aina kahteen kertaan niin, että tuote laimennetaan 10–20% vedellä ensimmäisessä kerroksessa ja annetaan kuivua vähintään 3-4h olosuhteista riippuen. Toinen kerros levitetään ohentamattomana kun ensimmäinen kerros on kuivunut. Kuitusementtikatoilla NowoRub levitetään yhdessä tai kahdessa kerroksessa ohentamattomana NowoUni Primeroidulle alustalle varmistaen, että kokonaiskerrospaksuus (400µm märkinä) täyttyy.

### HYÖDYT JA OMINAISUUDET

- Vahva ja kestävä suojapinta
- Peittävä ja täyttää huokosia
- UV-säteilyn ja sään kestävä
- Erinomainen tartunta alusmateriaaliin
- Hengittävä ja erittäin elastinen
- Estää lian ja kasvuston tarttumista kattomateriaaliin

### SUOSITUS

Sekoita NowoRub- kattopinnoite huolellisesti ja testaa aina pienelle alueelle ennen varsinaista levitystä varmistaaksesi, että tuote sopii kohteeseen ja käsiteltävälle pinnalle. **Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. (EUH208).**

### TEKNISET TIEDOT

**Värit:** Musta, tumma ruskea, tumma antrasiittiharmaa, antrasiittiharmaa, oxyde- ja tiilenpunainen. Muita värejä tilauksesta.

**Kuivumisaika:** päälle maalattavissa n. 3-4 h, täysin kuiva 24h (20°C, 60% RH).

**Riittoisuus:** 3-4 m<sup>2</sup>/litra / yksi pinnoituskerros

**Levitys:** Korkeapaineruisku, tela tai pensseli.

**Ohennus:** Vesi, max. 20% ensimmäinen kerros (tiilikatto).

**Kiiltoaste:** Himmeä (GL12).

**Pakkauskoko:** 20 l.

**Puhdistus:** Työvälineet puhdistetaan huolellisesti vedellä.

**Säilytys:** Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa pakkaselta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

**VOC-MAX:** 30 g/l, voc raja-arvo (a/l (VB)) :40g/l.

Käyttöturvallisuustiedot sekä tekniset tiedot saatavilla osoitteesta [www.nowocoat.dk](http://www.nowocoat.dk).



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 11.1.2018.