

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, akrylaattisideaineinen ulkomaali puupinnoille.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 4, puolihihmeä.

KÄYTTÖ

Uudet ja aikaisemmin maalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystääsaluset, vuorilaudat, ikkunanpuitteiden ulkolaudat.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 38 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus

Höylälauta
Sahalauta

8 - 10 m²/l
5 - 8 m²/l

Tiheys

n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- kosketuskuiva**

n. 1 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

2 - 4 tunnin kuluttua

Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Puolihihmeä

Värisävyt

Ulkomaalivärikarttojen sävyt.

Säänkestävyys

Erittäin hyvä.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään homepesuliuosta.

Sivele pinta pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.

Pohjamaalaa puupinnat ulkopohjamaalilla ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Pese metalliosat M LAKKABENSIINILLÄ ja pohjamaalaa ne ruosteenestopohjamaalilla.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunälämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta.

Pese maalipinnat maalarinpesuliuksella, homeiset pinnat homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin.

Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'.

Pohjusta paljaat puupinnat ulkopohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat M LAKKABENSIINILLÄ ja pohjamaalaa ne ruosteenestopohjamaalilla.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



FI_1580_Tuoteseloste.pdf