

GEVESIL Geeli

01-03-2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen polysiloksaanigeeli lisäaineeksi GEVESIL maaliin kiviainepinnoille. Maalaustuoteryhmä 112 (Maalaustarvikeryhmä 09.9).

KÄYTTÖKOhteet

Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteisiin lisäämällä maalattavan pinnan vedenhylkivyyttä. Hyvä höyrynläpäisy päästää sisäpuolelta tulevan kosteuden läpi. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen ulkopintaan.

KÄYTTÖOHJEET

Katso GEVESIL silikoniemulsiomaalin käyttöohje. GEVESIL geeli sekoitetaan ennen maalausta GEVESIL maaliin suhteessa 0,5 L geeliä / 9 L maalia. Sekoitetaan hyvin esim. porakonesekoittimella 5 min. Maalaus tehdään GEVESIL maalin ohjeiden mukaan. Paras teho geelillä saadaan käytettäessä seos saman työpäivän aikana (18h jälkeen ei ole enää vedenhylkivyyttä parantavaa vaikutusta pintamaalissa).

Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä ja maalauksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määritellyjä suojatoimenpiteitä.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,9 g/cm ³
Kuiva-ainepitoisuus	N. 80 tilavuus- %
VOC-pitoisuus g/l.	EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30
Vesihöyrynläpäisy	-
Kapillaarinen veden absorptio	-
Kiiltoryhmä	-
Riittoisuus	0,5 L geeliä / 9 L maalia
Kuivumisaika	+ 23 °C / 50 % RH. Kosketuskuiva 1/2 tunnissa, päällemaalattavissa 2-3 tunnin kuluttua
Puhdistus, ohenne	Vesi

MAALI SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	-
Varastointilämpötila	yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, takaamme ainoastaan laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.

Ajantasaisimmat tuote- ja käyttöturvallisuusselosteet löydät www.gvk.fi.

GVK Coating Technology Oy noudattaa RYHT 2001 kauppaehtoja.