

INLINE Paneelilakka

11-08-2017

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen puolihihmeä kirkaslakka. Maalaustuoteryhmä 511.

KÄYTTÖKOhteet

Sisäseinäpaneelit ja -katot, puuovet ja listat sisällä.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|--|
| Tiheys | n. 1.02 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | 30 paino-% |
| VOC-pitoisuus | alle 50 g/l |
| Riittoisuus | 8-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen |
| Kiiltoryhmä | 4 (puolihihmeä) |

KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|--------------------------|---|
| Suosittelava kerrosmäärä | 1-2 kerrosta |
| Levitystapa | Sivellin |
| Maalausolosuhteet | Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle |
| Kuivumisaika | + 20 °C, RH 50 %, ½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 1-2 h Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa |
| Puhdistus | Vesi |

SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Varastointiaika | 12 kk (avaamaton astia) |
| Varastointilämpötila | yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ ! |
| UN-nro: | - |
| ADR/RID: | - |
| IMCO: | - |

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.