

MaxStop Kosteussulku

05-06-2015

KÄYTTÖKOhteet

MaxStop kosteussulku on erittäin vesihöyrytiivis pohjuste märkätilojen laatoitettaville lattia- ja seinäpinnoille. MaxStop kosteussulkua käytetään yhdessä MaxStop vedeneristysjärjestelmän vedeneristeen, tiivistys- tai vahvikenauhojen, läpivientitiivistien ja lattiakaivotiivistien kanssa. Laattojen kiinnitys tehdään GVK saneerauslaastilla.

KÄYTTÖTIEDOT

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat lujat tasaiset kiviainespinnat, betoni ja märkätiloihin sopivat levyrakenteet. Tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly, rasva ja sementtiliima on poistettava. Alustan kosteus korkeintaan 90 % RH ja lämpötila yli 15 °C. Alusta on tarvittaessa tasoitettava kohteeseen soveltuvalla tasoitteella.

Käyttöohje

Sekoita nestemäiset tuotteet hyvin ennen käyttöä, välttä kuitenkin sekoittamasta ilmakuplia joukkoon. Ensimmäinen käsittely tehdään 1:1 vedellä ohennetulla kosteussululla ja toinen käsittely ohentamattomalla kosteussululla. Sopivia työkaluja levittämiseen ovat lyhyt- tai keskinukkainen tela tai sivellin. Kuivumisaika ensimmäisen käsittelyn jälkeen noin 30 min ja toisen käsittelyn jälkeen noin 2 tuntia.

Kokonaismenekki

Ohentamattomana 0,2 L/m².

Työvälineet

Lyhyt tai keskinukkainen tela, sivellin.

Pakkaus

1 L, 3 L ja 10 L muoviastiat.

Varastointi

Säilyy avaamattomana viileässä (+5 - +30 °C) 12 kk. **Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.**

TEKNISET TIEDOT

Tiheys

1,3 kg/dm³ (20 °C)

Alin käyttölämpötila

15 °C

Ylin käyttölämpötila

30 °C

Ohenne/Puhdistus

Vesi

Alusta	Kosteussulku, paras vesihöyrynvastus	Primeri
Betoni- tai tasoitepinta	MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Kipsikartonki -ja muut levyпинnat	MaxStop kosteussulku kerros 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Vanha maalattu tai laatoitettu pinta	GVK saneerauslaasti ja MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	MaxStop primer laimentamattomana
Karkea betoni tai muurattu rakenne	Tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella jonka jälkeen MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä laimennettuna ja toinen kerros laimentamattomana	Tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella jonka jälkeen MaxStop primer laimentamattomana

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärynmäryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.