

MaxStop Rock'n'roll vedeneristysmassa

18-11-2016

KÄYTTÖKOHTEET

MaxStop Rock'n'roll vedeneristysmassa on erittäin helposti levitettävä elastinen ja erittäin tiivis vedeneriste märkätilojen laatoitettavien lattia- ja seinäpintojen vedeneristämiseen. MaxStop nopeuttaa vedeneristystyötä eikä kalvoa tarvitse enää rikkoa kalvonvahvuuden mittaamiseksi. MaxStop vedeneriste ei sovellu uima-altaisiin tai ulkotiloihin.

KÄYTTÖTIEDOT

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat lujat tasaiset kivainespinnot, betoni ja märkätiloihin sopivat leyrakenteet. Tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly, rasva ja sementtiliima on poistettava. Alustan kosteus korkeintaan 90 % RH ja lämpötila yli 15 °C. Alusta on tarvittaessa tasoitettava kohteeseen soveltuvalla tasoitteella. Ennen vedeneristämistä alusta pohjustetaan MaxStop kosteussululla tai MaxStop primerilla.

Käyttöohje

Levitä kerros vedeneristettä levy- ja muihin alusmateriaalin saumoihin, nurkkiin sekä läpivientien ympärille. Paina tiivisteet tuoreeseen massaan siten ettei alle jää ilmakuplia tai ylimäärin vedeneristysmassaa.

Asenna itsekiinnittyvä lattiakaivotiiviste suoraan pohjustetulle pinnalle. Levitä MaxStop vedeneristysmassaa koko pinnalle, myös tiivistysnauhojen, läpivientitiivisteiden ja lattiakaivotiivisteiden päälle. Massan kuivuttua (n. 2 tuntia, värinmuutos) levitetään toinen kerros MaxStop vedeneristettä.

Laatoitus voidaan suorittaa vedeneristeen kuivuttua, aikaisintaan 6 tuntia levittämisestä. Tarkista ennen laatoitusta että vedeneristettä on yhtenäisesti ja riittävästi joka paikassa.

Kokonaismenekki

Massaa levitetään aina kaksi kerrosta ja sitä tulee käyttää lattiapinnoilla 0,8 L/m² (900 g/m²) ja seinäpinnoilla 0,6 L/m² (650 g/m²). Kuivakalvon vähimmäispaksuus on tällöin lattialla 0,4 mm ja seinillä 0,3 mm.

Riittävän kalvonpaksuuden mittaaminen

Tee GVK OPATEC merkintävärillä esim. rasteja pohjustetulle pinnalle 0,5 m välein. Kun merkinnät eivät enää erotu kahden levityskerran jälkeen kuivuneen vedeneristysmassan läpi, on kuivakalvonpaksuus riittävä.

Työvälineet

Lyhyt- tai keskinukkainen tela, sivellin, lasta.

Pakkaus

5 litran tai 12 litran pakkaus

VEDENERISTEMASSA ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Varastointi

Säilyy avaamattomana vileässä (+5 - +30 °C) 12 kk. **Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.**

TEKNISET TIEDOT

Ominaispaino	1,05 kg/l
Alin käyttölämpötila	10°C
Ylin käyttölämpötila	45°C
Ohenne/Puhdistus	Vesi

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääryyden määryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadun varmistuksemme mukaista.