



Päiväys: 4.1.2017

Casco FloorCret Pikabetoni

Nopeasti kovettuva pikabetoni kerrospaksuuksille 10–80 mm sisätiloissa. Märkätilojen kaatojen tekoon, sekä betonilattioiden paikallisiin korjauksiin. Soveltuu lattialämmityksien yhteyteen.

- Nopeasti kovettuva pikabetoni
- Kerrospaksuuksille 10 -80mm
- Käveltävissä 12h kuluttua (+20°C), päällystettävissä n. 2-3vrk kuluttua laatat ja vedeneristeet. Tiiviit pinnoitteet 4vrk kuluttua
- Käyttöaika sekoituksen jälkeen n. 40-60min
- Pieni kutistuma
- Korkea puristus- ja vetolujuus
- Pohjustusta suositellaan aina tasoitettavalle alustalle
- Sisäkäyttöön
- Täyttää EN 13813 CT-C30-F7 luokituksen

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Erikoissementtien ja luonnonhiekan seos.	Kerrospaksuuksille:	Kiinteä asennus 10 – 80mm. Uivana asennuksena 35 – 80mm ja 4mm teräsverkko
Värisävy:	Harmaa	Kovettuminen:	Kävelykelpoinen n. 12h. Päällystettävissä n. 2-3vrk laatat ja vedeneristeet. Tiiviit pinnoitteet 4vrk:n kuluttua. (+20°C ja 50%RH)
Raekoko:	Suurin n. 4mm	Työväline:	Teräslasta ja hierrin
Paloluokitus:	Ei palava	Varastointi:	Varastoitava kuivassa ja viileässä varastossa. Säilyy 12kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Menekki:	n 2,0 kg / m ² / mm	Pakkausko:	25kg
Työskentelylämpötila:	n. +10 °C - +20 °C. Ei koskaan alle +5 °C. Mahdollisimman tasainen lämpötila tasoitustyön aikana.		
Astia-aika:	n. 40-60min / +20°C		
Sekoittaminen:	25 kg jauhetta sekoitetaan 2,0 l kylmää ja puhdasta vettä. Lämpimän veden käyttö nopeuttaa kuivumista ja heikentää tasoitteen ominaisuuksia. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 kierrosta / min.		



KÄYTTÖOHJEET

Alusta:

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Imukykyiset ja huokoiset alustat tulee pohjustaa tartuntakerroksella (sekoita 2,5 kg Casco FloorCret 9200, 0,3 litraa vettä ja 0,1 litraa Casco Pohjuste 3698). Levitä pikabetoni Casco FloorCret 9200 välittömästi märän tartuntakerroksen päälle.

Asennus:

Sekoita 25 kg FloorCret 9200 ja 2,0 l puhdasta ja kylmää vettä tasaiseksi paakuttomaksi massaksi koneellisesti n. 600 kierrosta/min. Kaada massa sekoitusastiasta lattialle ja levitä massa sileällä lastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Voit käyttää linjalautaa valamista helpottaaksesi. Viimeistele pinta lopuksi hiertimellä. Lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Lämpötila pitää olla tasainen koko kuivumisajan. Isompia aloja tasoittaessa käytä ohjureita pintabetonin levitykseen. Lopuksi poista ohjurit ja täytä niiden jättämät aukot ja viimeistele pinta kuten edellä.

Pintalaatan minimipaksuus kiinteänä on 10 mm ja uivana 35mm. Älä unohda liikuntasauvoja suuremmissa pintavaluissa. Tarvittaessa tasoita lattia pintamateriaalin vaatimusten mukaiseksi esim. Casco SuperPlan 3668:lla. Pohjusta pinta Casco Pohjuste 3698:lla ennen tasoitusta. On tärkeää, että noudatat annettuja ohjeita tuotteiden käytöstä. Ohjeista poikkeaminen heikentää lopputulosta.

Lattialämmityskohteissa katkaise lattialämmitys tai rajoita sen tehoa, ettei lattian pinta ole liian lämmin. Nosta lattian lämpötila vaihteittain käyttölämpötilaan pintabetonin kuivuttua. FloorCret pintaa ei saa kastella, pinta peitetään tarvittaessa muovikelmulla liian nopean kuivumisen estämiseksi.

Suuret valettavat alueet on jaettava liikuntasauvoilla.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sementtiä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Kuiva jäte voidaan yleensä toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivuneet tuotepakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokkeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi