



HELO AQUA 20

puolihihmeä vesiohenteinen erikoislakka

LAKKATYYPPI

HELO AQUA 20 on puolihihmeä vesiohenteinen polyuretaanidispersioon perustuva erikoislakka puupintojen lakkaukseen sisällä ja ulkona.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriymät 512, 531, 641 ja 642. Kiiltoryhmä 4, puolihihmeä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.
Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2013 + A3:2018 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.

KÄYTTÖ

Lauta- ja parkettilattiat sekä portaot sisällä, puukalusteet sisällä ja ulkona.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 32 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

Käytännön riittäisyys

Sivellin- tai huopalastalevitys:	8 - 12 m ² /l
Mohairlastalevitys:	12 - 15 m ² /l
Kokonaiskulutus puhtaalla pinnalla:	2 - 3 l/10 m ²
Kokonaiskulutus aikaisemmin lakatulla pinnalla:	n. 1,5 l/10 m ²

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

Pölykuiva ja päällelakattavissa 1 - 3 tunnin kuluttua. Käyttöönotto kuiva vuorokauden kuluttua viimeisestä lakkauksesta. Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa noin 1 - 2 viikon kuluttua. Vältä siis kovaa räsitusta kahden ensimmäisen viikon aikana.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Puolihihmeä

Värisävyt

Väritön
Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin (kuultavat sävyt).

Valonkestävyys

Hyvä. Ei kellastu.

Pakkauskoot

0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Sekoita HELO AQUA 20 huolellisesti ennen käyttöä ja käyttökertojen välillä varoen kuitenkin sekoittamasta ilmaa lakan joukkoon.

Käsittelemättömät parketit ja lautalattiat: Pohjusta 15 % ohennetulla HELO AQUA 80:lla käyttäen sivellintä, lastaa tai telaa.

Pintalakkaus tehdään HELO AQUA 20:lla 2 - 3 kertaa siveltimellä tai lastalla. Lakka levitetään puun syiden ja kuvioiden suuntaisesti.

Aiemmin lakatut lattiat: Suositeltavinta on hioa pinnat kokonaan puhtaiksi ja noudattaa edellä mainittua käsittelemättömän parketti- ja lautalattian lakkausohjetta. Mikäli vanha lattiapinta on hyväkuntoinen voidaan HELO AQUA 20 lakka levittää hyvin hiotulle (paperi nro 150 tai hienempi) alustalle pintalakkausohjeen mukaisesti. Tällöin on kuitenkin ennen koko lattian lakkausta tehtävä pienelle alueelle koelakkaus tartunnan varmistamiseksi.

Portaat ja kalusteet: Portaat ja kalusteet on hyvä lakata siveltimellä. Pohjusta tarvittaessa HELO AQUA 80:lla. Tee ensimmäinen sively HELO AQUA 20 erikoislakalla ohuelti ja anna pinnan kuivua vähintään tunnin. Hio pinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Lakkaa pinta toiseen kertaan ja anna kuivua n. 3 tuntia ennen kolmatta lakkausta.

Huom! Säärasitukseen joutuviin kohteisiin suosittelemme käyttämään sävytettyä lakkaa sekä välttämään vaakapintojen lakkausta.

Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1788_Tuoteseloste.pdf