

TUOTETYYPPI

HELO YACHT venelakka on nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka jolla on hyvät kestävyysominaisuudet.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 521, 541 ja 644 . Kiiltoryhmä 1, täyskiiltävä.

**KÄYTTÖ
ERIKOISOMINAISUUDET**

HELO YACHT venelakan sään- ja vedenkestävyys on erinomainen. Lakkakalvo säilyttää kauan kiiltonsa eikä rapaudu tai halkeile. Kellastuminen on vähäistä, koska lakka sisältää UV-suojan. Lakka ei vaalene merivedestäkään. Se suojaa puuta harmaantumiselta ja halkeilulta.

HELO YACHT venelakan pinta on kova ja samalla kimmoisa. Siksi lakkakalvo kestää kulutusta ja iskuja. Pesuaineet, rasva ja öljy eivät vahingoita lakkakalvoa. Käyttökohteita ovat veneet, puulattiat, kalusteet ym. puupinnat, joihin halutaan kestävä lakkaus.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 44 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.

Käytännön riittoisuus10 - 14 m²/l**Tiheys**

n. 0,9 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva
- kosketuskuiva
- päällemaalattavissa

1 tunnin kuluttua
6 tunnin kuluttua
16 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)

Kiilto

Täyskiiltävä

Värisävyt

Väritön

Pakkauskoot

Väritön: 1 L, 3 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Lakattavilta pinnoilta poistetaan rasva ja lika. Lakatut pinnat pesään RENSA SUPER maalipesuaineella. Vanha, ehyt lakkapinta hiotaan himmeäksi. Jos lakkapinta on rapautunut ja hilseilevä, kaavitaan pinta puhtaaksi käyttäen apuna maalinpoistoainetta. Myös varovaista polttokaavintaa voidaan käyttää. Tämän jälkeen pinta hiotaan.

Kosteudelle altistuvat kohteet pohjustetaan ennen lakkausta värittömällä WOODDEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Pinta hiotaan vielä uudelleen ennen lakkausta ja pöly poistetaan.

Lakkaus

Ennen käyttöä lakka sekoitetaan huolellisesti pohjaa myöten. Pohjalakkausta varten ohennetaan lakkaa n. 20 % TEKNOSOLV 1621:llä. Ennen pintalakkausta kevyt hionta ja pölyn poisto. Pintalakkaus tehdään ohentamattomalla HELO YACHT venelakalla. Lakkaus tehdään 2 - 4 kertaan. Kaikkien lakkauskertojen välillä kevyt hionta ja pölyn poisto.

Lakka levitetään leveällä lakkasiveltimellä.

Olosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_650_Tuoteseloste.pdf