



MAALITYYPPI	Betonipintojen dispersiomaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 416. Kiiltoryhmä 5, himmeä.
KÄYTTÖ ERIKOISOMINAISUUDET	Tarkoitettu sokkeleiden ja betonisten tukimuurien maalaamiseen. SAKU-kalvo kestää hyvin betonin alkalisuuden ja päästää hengittävyytensä takia lävitseen betonin rakennekosteuden.
HYVÄKSYNNÄT	Maali on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 38 tilavuus-%

Vesihöyrynvastus (EN 1062-1) $0,14 \text{ m} \leq s_d < 1,4 \text{ m}$ **Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.

Käytännön riittäisyys3 - 6 m²/l**Tiheys**

n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- kosketuskuiva**

30 min kuluttua

- päällemaalattavissa

2 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Himmeä

Värisävyt

Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot**Perusmaali 1:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L**Perusmaali 3:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

BETONIPINNAT: Maalattavalta pinnalta poistetaan lika ja vanha, hilseilevä maali. Kalkkisuolat poistetaan käsittelemällä pinta BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA (laimennus vedellä 1 : 1). Peittauksen jälkeen pinta huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua. Maalausta ei pidä suorittaa niin kauan kuin betonista tihkuu kalkkisuoloja pintaan. Jos suolojen muodostuminen jatkuu esim. riittämättömän kosteuseristyksen takia, ei pinnan maalaaminen ole suositeltavaa.

METALLIOSAT: Galvanoidut pinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta. Ruostuneet kohdat pohjamaalataan teräsharjauksen jälkeen FERREXILLÄ.

Pohjamaalaus

Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä maalia samaan astiaan sävyerojen välttämiseksi.

Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnot pohjamaalataan SAKU sokkelimaalilla. Voimakkaasti imevillä pinnoilla maalia ohennetaan 5-10 tilavuus-% puhtaalla vedellä.

Pintamaalaus

Ohentamattomalla SAKU sokkelimaalilla.

Maalausvälineet

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ilmatommalla ruiskulla. Sopiva ilmatomman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Työn päätyttyä työvälineet pestään välittömästi vedellä. Mahdolliset maaliroiskeet ja -tahrat on pestävä heti ettei maali ehdi kuivua.

Maalausolosuhteet

Ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan tulee olla vähintään +5 ° C. Maalaus voidaan tehdä kosteallakin säällä, jolloin kuivumisaika kuitenkin pitenee.

Varastointi

Ei saa jäätä.

CE-MERKINTÄ

	
0809	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13 Suoritusasoilmoitus nro 0016	
0809-CPR-1063 EN 1504-2:2004 Pinnan suojaamiseen tarkoitetut tuotteet - Pinnoite Pinnan tiivistäminen (1.3) Kosteuden säätely (2.2) Ominaisvastuksen parantaminen (8.2)	
Hiilidioksidin läpäisevyys	Vaatimus: $s_D(\text{CO}_2) > 50 \text{ m}$
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka I: $s_D < 5 \text{ m}$
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	Vaatimus: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
Tartunnan lujuus vetokokeessa	Vaatimus: Jäykät tuotteet ilman liikennekuormaa: $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote



FI_54_Tuoteseloste.pdf