

<b>TUOTETYYPPI</b>	Vesiohenteinen, puolihimmeä akrylaattidispersiomaali sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 313. Kiiltoryhmä 4.  Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen <b>M1-ryhmään</b> .
<b>KÄYTTÖ</b>	Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen. Soveltuu pesun- ja kulutuksenkestävyyttä vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen. Ei oviin, ikkunoihin eikä kalusteisiin.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 38 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Ennen maalattu pinta 7 - 10 m <sup>2</sup> /l Tasoite ja puukuitulevy 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Betoni- ja rappauspinta 4 - 7 m <sup>2</sup> /l

**Tiheys** n. 1,3 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**

- pölykuiva	½ h kuluttua
- päällemaalattavissa	2 h kuluttua

Kuivuminen hidastuu ilman ollessa viileä ja/tai kostea.

**Ohenne, välineiden pesu** Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

**Kiilto** Puolihimmeä

**Värisävyt** Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.  
Maalarinvalkoinen T1327 (TC-8168)

**Pesun- ja kulutuksenkesto** Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä.  
SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2 (ISO 11998).  
Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi).  
Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755.

**Pakkauskoot**  
**Perusmaali 1:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L  
**Perusmaali 3:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L  
**Maalarinvalkoinen T1327 (TC-8168):** 18 L

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

**Pohjamaalaus**

Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.  
Sinkityt pinnat maalataan suoraan TREND 20:lla.  
Muut pinnat pohjamaalataan TREND 3 pohjamaalilla.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.  
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Maalipinnan hoito**

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä maalipintaa on käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_890\_Tuoteseloste.pdf