

**MAALITYYPPI**

Vesihöyrytiivin kalvon muodostava akrylaattipohjainen vesiohenteinen kosteussulkupohjuste.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 213.

Sisältyy yhdessä TIMANTTI 20:n kanssa märkätilojen maalausjärjestelmään, joka on Ruotsissa Måleribranschens Våtrumskontroll'in (MVK) hyväksymä.

KÄYTTÖ

Käytetään kosteiden ja märkätilojen kosteussulkuna seinissä ja katoissa, jotka valmiiksi maalataan TIMANTTI-sarjan pintamaalilla. Alustana voi olla tasoite- tai betonipinta, erilaiset rakennuslevyt, kosteiden tilojen liimalla kiinnitetty lasikuitutapetti jne.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 40 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

Käytännön riittäisyys

Ohentamattomalla maalilla:

4 - 8 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva

2 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

4 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu ilman ollessa viileä ja/tai kostea.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Värisävyt

Läpikuultavan vihreä

Pakkauskoot

0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Muovitapetit ja keraamiset laatat poistetaan.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan SILORA LW märkätilojen kevyttasoitteella. Pinta hiotaan ja hiontapöly poistetaan.

Maalaus

Ennen käyttöä TIMANTTI W sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä tai telalla.

Ensimmäinen käsittely tehdään kosteussululla, jota on ohennettu vedellä suhteessa 1 : 1.
Toinen käsittely 1 - 2 tunnin kuivumisen jälkeen ohentamattomalla kosteussululla.
Lasikuitukankaan liimaukseen käytetään TIMANTTI W kosteussulua. Tämän jälkeen kangas pohjamaalataan kertaalleen ohentamattomalla TIMANTTI W kosteussululla.

Pintamaalaus

Pinnan kuivuttua n. 4 tuntia tehdään pintamaalaus TIMANTTI-sarjan pintamaalilla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivistä suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1085_Tuoteseloste.pdf