
MAALITYYPPI	Liuteohenteinen, helposti puhtaana pidettävän pinnan antava uretaanialkydimaali lattioiden maalaukseen sisätiloissa. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 655. Kiiltoryhmä 2, kiiltävä.
KÄYTTÖ	Soveltuu uusien ja ennestään alkydimaalilla maalattujen betoni- ja puulattioiden maalaukseen, kun pintoihin kohdistuu tavanomaisia kotitalouksissa esiintyviä rasituksia. Voimakkaassa vesi- ja kemikaalirasituksessa sekä mekaanisessa rasituksessa olevien pintojen maalaukseen suositellaan TEKNOFLOOR 2K betonimaalia.
HYVÄKSYNNÄT	Maali on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Käytännön riittoisuus	7 - 9 m ² /l alustan imevyyden mukaan
Tiheys	n. 1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C - pölykuiva - kestää kävelyn - päällemaalattavissa	1 tunnin kuluttua 10 tunnin kuluttua seuraavana päivänä Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Kiilto	Kiiltävä
Värisävyt	TEKNOFLOOR-värikartan mukaiset vakiosävyt Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Pakkauskoot	Perusmaali 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Vakiosävyt: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen ja maalaus**

MAALAAMATTOMIEN BETONILATTIOIDEN on oltava vähintään 1 kk ikäisiä. Pinnoista poistetaan tiivis sementtiliimakerros hiomalla tai peittaamalla RENSA ETCHING peittausliuoksella ja pintojen annetaan kuivua. Hauraat, murenevat pinnat on aina hiottava. Rasvat ja öljyt poistetaan TEKNOSOLV 1621:llä. Lattia harjataan tai imuroidaan puhtaaksi pölystä. Pohjamaalaus tehdään 20 % TEKNOSOLV 1621:llä ohennetulla maalilla ja valmiiksimaalaus ohentamattomalla maalilla.

MAALAAMATTOMAT PUULATTIAT: Lattiat puhdistetaan rasvasta, liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat kitataan SILORA A snickerisilotteella. Pohjamaalaus tehdään 10 % TEKNOSOLV 1621:llä ohennetulla maalilla ja valmiiksimaalaus ohentamattomalla maalilla.

ENNESTÄÄN MAALATUT LATTIAT: Irtoava maali poistetaan huolellisesti kaapimalla tai hiomalla. Vanhat maalipinnat himmennetään hiomalla. Pinnat puhdistetaan rasvasta, liasta ja pölystä. Paljaat kohdat pohjamaalataan ohennetulla maalilla ja koko pinta valmiiksimaalataan ohentamattomalla maalilla.

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,017".


Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Hoito-ohjeet

Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 3 - 4 viikon kuluessa. Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

CE-MERKINTÄ

	
0809	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13 Suoritusasoilmoitus nro 0021	
0809-CPR-1063 EN 1504-2:2004 Pinnan suojaamiseen tarkoitetut tuotteet - Pinnoite Fysikaalinen kestävyys (5.1)	
Kulumiskestävyys	Vaatimus: Painohäviö alle 3000 mg
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	Vaatimus: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{h}$
Iskunkestävyys	Luokka I: $> 4 \text{ Nm}$
Tartunnan lujuus vetokeeessa	Vaatimus: Jäykät tuotteet liikennekuorman kanssa: $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_645_Tuoteseloste.pdf