

**MAALITYYPPI**

Kaksiteho-akrylaattipohjainen vesiohenteinen ulkomaali puupinnoille. NORDICA EKON kiiltävä ja kova pinta hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä, värinsä ja kiiltonsa erittäin pitkään.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 2.

KÄYTTÖ

Uudet ja aikaisemmin akrylaattimaaleilla maalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystääsaluset, vuorilaudat, ikkunanpuitteiden ulkolaudat. Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.

Hirsirakenteisiin suosittelemme WOODEX AQUA CLASSIC kuullotetta.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 37 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittäisyys

5 - 8 m²/l

Tiheys

1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- kosketuskuiva**

1 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

4 tunnin kuluttua

Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Kiiltävä

Värisävyt

Ulkomaalivärikarttojen sävyt.
Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Säänkestävyys

Erittäin hyvä.

Pakkauskoot

Perusmaali 1: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Perusmaali 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Perusmaali 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta.

Sivele pinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat 5-10 % ohennetulla NORDICA PRIMERILLA ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Puhdista ruosteiset teräsosat: hionta, teräsharjaus, tms., ja pohjamaalaa ne FERREX AQUA ruosteenestomaalilla

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunälämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuuhdistusta.

Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata NORDICA EKOLLA. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella.

Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtelee hyvin.

Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'.

Pohjusta paljaat puupinnat 5 - 10 % ohennetulla NORDICA PRIMERILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Puhdista ruosteiset teräsosat: hionta, teräsharjaus, tms., ja pohjamaalaa ne FERREX AQUA ruosteenestomaalilla

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_869_Tuoteseloste.pdf