

**MAALITYYPPI** Korkealuokkainen, silkinhimmeä, nopeasti kuivuva uretaanialkydimaali, jolla hyytelömäisyytensä ansiosta on hyvät maalausominaisuudet. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 332. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

**KÄYTTÖ** Puisten ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden maalaus sisätiloissa.

**TEKNISET TIEDOT**

**Kuiva-ainepitoisuus** N. 50 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)** Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

**Käytännön riittoisuus** Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l

**Tiheys** n. 1,3 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**

- kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua  
- päällemaalattavissa seuraavana päivänä  
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

**Ohenne, välineiden pesu** TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.

**Kiilto** Puolihimmeä

**Värisävyt** Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

**Pakkauskoot** **Perusmaali 1** 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L  
**Perusmaali 3:** 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.  
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Maalattavan pinnan on oltava puhdas.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.

Maalaamattomat puupinnat ja lastulevypinnat sekä alkydi-, öljy- tai katalyyttimaaleilla maalatut pinnat pohjamaalataan FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.

Kolot ja halkeamat kitataan SILORA A snickersilotteella. Pinta hiotaan ja pöly poistetaan.

Sisällä olevilta metallipinnoilta poistetaan irtoava vanha maali kaapimalla tai teräsharjaamalla. Mahdolliset ruosteiset kohdat teräsharjataan puhtaiksi. Pinnat pestään esim. TEKNOSOLV 1621:lla. Teräspinnat pohjamaalataan FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla, sinkki- ja alumiinipinnat KIRJOLLA. Metallipinnat pintamaalataan 1 - 2 kertaan FUTURA 15:llä.

**Maalaus**

Maalin hyytelömäisyydestä johtuen se on sekoitettava erittäin huolellisesti ennen käyttöä.

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.  
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,011 - 0,013".  
Ruiskumaalausta varten maalia ohennetaan 5 - 15 tilavuusprosenttia TEKNOSOLV 9500:llä.

Mahdollinen seuraava maalaus tehdään maalin kuivuttua yli yön.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_676\_Tuoteseloste.pdf