
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen pohjalakka. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 623. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään . Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.
KÄYTTÖ	FORME soveltuu parketti- ja puulattioiden pohjalakkaukseen kaikilla levitysvälineillä. Pintalakkaukseen käytetään Teknos Oy:n parkettilakkoja.
<hr/>	
TEKNISEET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 31 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Käytännön riittoisuus	Kertasively teräslastalla: n. 25 m ² /l 3 levityskertaa teräslastalla: 10 - 12 m ² /l Kertasively huopalastalla, lakkaharjalla tai -telalla: n. 10 m ² /l
Tiheys	n. 1,0 g/ml
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %	
- teräslastalevitys	30 - 60 min kuluttua
- huopalasta-, lakkaharja- tai telalevitys	2 h kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENZA BRUSH pensselipesuaineella.
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoort	Väritön: 5 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Esikäsittely ja lakkaus**

Hio puupinta huolellisesti käyttäen viimeisenä hiomapaperia nro 100 tai hienompaa. Kittaa raot oikaisuhiontojen yhteydessä GAP Parkettikitillä. Viimeistelyhionnan jälkeen levitä FORME puupinnalle ruostumattomalla teräslastalla, huopalastalla, lakkatelalla tai -harjalla.

Teräslastasively: 3–4 levityskertaa. Välihoio tarvittaessa esim. verkon- tai paperinkarkeudella 120.

Huopalasta, lakkatela tai –harja sively: Levitä kertaalleen. Välihoio esim. verkon- tai paperinkarkeudella 120. Välihionnan jälkeen levitä tarvittaessa 1 teräslastasively.

Pohjalakkauksen valmistuttua suorita pintalakkkaus Teknos Oy:n vesiohenteisella parkettilakalla.

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileää, välihoio puupinta kevyesti ensimmäisen lakan levityksen jälkeen.

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

LISÄTIETOJA

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorionkokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaanamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2296_Tuoteseloste.pdf