
MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, epäorgaaninen, yksikomponenttinen kiviainespintojen pohjuste, jonka sideaineena on kalivesilasi. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 114 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 09.9).
KÄYTTÖ	Sisä- ja ulkotiloissa olevien kiviainespintojen esikäsitteilyyn ja pohjustukseen, kun pinnat tullaan maalaamaan SILIKATFÄRG silikaattimaalilla. Katso tuoteseloste 924: SILIKATFÄRG silikaattimaali.
ERIKOISOMINAISUUDET	Sitoo ja vahvistaa hauraita maalausaluustoja ja varmistaa pintamaalin tasaisen imeytymisen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 7 tilavuus-%
Sideaine	Kalivesilasi
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Käytännön riittäisyys	3 - 5 m ² /l Riittäisyysarvot voivat vaihdella voimakkaasti riippuen alustan imevyydestä ja rakenteesta.
Tiheys	1,1 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % Päällemaalattavissa	12 h kuluttua Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Väritön
Pakkauskoot	10 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely****UUDET PINNAT:**

Uudet rappauspinnat suositellaan käsiteltäviksi 6-8 viikon kovettumisajan jälkeen. Maalattavat pinnat pestään tarvittaessa painepesurilla, jotta lika, pöly ja muu irtonainen epäpuhtaus saadaan poistettua.

Katso tuoteseloste 924: SILIKATFÄRG silikaattimaali.

AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT:

Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai liituuntuneet, jauhemaiset (esim. kalkkimaali) vanhat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaukset, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekkapesu). Myös heikosti kiinni olevat, hauraat rappaus- tai betonipinnat poistetaan. Rappauspaikkaukset ja muut korjaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla korjaus- ja rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon. Paikkaukset jälkihoidetaan ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.

Pohjustus

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti.

Kiinteät sementtirappaus-, betoni- tai maalipinnat eivät vaadi pohjustusta. Voimakkaasti imevät huokoiset alustat, esim. rappaus ja aiemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat, pohjustetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella, joka ohennetaan vedellä 1:1.

Huom! Silikaattipohjuste ja -maali syövyttävät lasia, lasitettuja pintoja, luonnonkiveä ja metalleja – huolehdi suojauksesta. Suojaa myös iho ja silmät.

Pohjamaalaus

Maalattavat pinnat pohjamaalataan SILIKATFÄRG Silikaattimaalilla, joka ohennetaan SILIKATBINDER Silikaattipohjusteella suhteessa 2:1.

Levitysmenetelmät

Pohjuste levitetään siveltimellä, harjalla, telalla ja/tai korkeapaineruiskulla. Ruiskusuuttimen kokosuositus on 0,013 - 0,017".

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä.

Varastointikestävyys: noin 12 kuukautta.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_925_Tuoteseloste.pdf