

TEKNOSPRO BREPLASTA J

saumatasoite

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen kipsilevyjen saumatasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Täyttää rasitusluokan 04 ja 05 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinien ja kattojen kipsipintojen osa- ja saumatasoitukseen. Alustana voi myös olla kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Voidaan käyttää myös ylitasoitukseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO BREPLASTA J on joustava, ja sen kosteudenkesto ja liimauskyky ovat hyvät. Tasoitteella on hyvä hiottavuus ja vähäinen kutistuvuus. Tasoite on kipsilevyn värinen (beige).
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään . Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 48 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 2 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittäisyys	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Saumauksessa n. 0,2 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,10 mm
Tiheys	1,7 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Beige
Pakkauskoot	5 L, 10 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään teräslastalla, voidaan myös levittää ruiskulla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava.
Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.


Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäättyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
1 A - EN 13963	
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0
Taivutuslujuus	> 320 N

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1211_Tuoteseloste.pdf