

TEKNOSPRO BREPLASTA LG

kevyt täyttötasoite

TUOTETYYPPI	Käyttövalmis, vesiohenteinen erittäin täyttävä kevyttasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82. Täyttää rasitusluokan 04 vaatimukset.
KÄYTTÖ	Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien karkeiden seinä- ja kattopintojen paikkaus- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.
ERIKOISOMINAISUUDET	TEKNOSPRO BREPLASTA LG:llä on hyvä täyttökyky.
HYVÄKSYNNÄT	Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään . Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 63 tilavuus-%
Kerrospaksuus	0 - 30 mm
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Ylitasoituksessa 1 l/m ² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyille n. 0,3 l/m ² .
Hiukkaskoko	Max. 0,3 mm
Tiheys	0,8 g/ml
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuuteen 10 - 15 mm asti. Kerrospaksuuden tästä kasvaessa kuivumisaika pitenee huomattavasti. Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Harmaa
Pakkauskoot	10 L
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään lastalla. Käsitteilykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.
TEKNOSPRO BREPLASTA LG:llä tasoitettu pinta on ennen jatkokäsittelyä ylitasoitettava hienompijakoisella tasoitteella paremman tarttuvuuden ja sileämmän pinnan saamiseksi.


Levitysolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsinlevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_1208_Tuoteseloste.pdf