

**TEKNOSPRO BREPLASTA LW**  
kevyt märkätilatasoite

---

<b>TUOTETYYPPI</b>	Käyttövalmis, vesiohenteinen kevyt märkätilojen tasoite. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 83. Täyttää rasisluokan 04 ja 05 vaatimukset.
<b>KÄYTTÖ</b>	Käytetään määrissä sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen. Alustana voi olla kipsi, kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myös levysaumojen silotukseen ja saumanauhan kiinnittämiseen.
<b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>	TEKNOSPRO BREPLASTA LW:llä on hyvä tarttuvuus ja täyttökyky.
<b>HYVÄKSYNNÄT</b>	Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

---

<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 61 tilavuus-%
<b>Kerrospaksuus</b>	0 - 4 mm
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Ylitasoituksessa 1 l/m <sup>2</sup> kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyille n. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Hiukkaskoko</b>	Max. 0,3 mm
<b>Tiheys</b>	1,0 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %</b>	2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen.  Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Värisävyt</b>	Siniharmaa
<b>Pakkauskoot</b>	0,4 L, 3 L, 10 L

---

<b>VAROITUSMERKINTÄ</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.
-------------------------	----------------------------------

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

**Levitys**

Tasoite levitetään lastalla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.  
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.


**Levitysolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.  
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Varastointi**

Varastoitava viileässä. Ei saa jäättyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

**CE-MERKINTÄ**

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Käsinlevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 13	
EN 13963 Kipsilevyjen saumausaineet.	
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0
Taivutuslujuus	> 320 N

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI\_1209\_Tuoteseloste.pdf