

**TEKNOSPRO MAX**
täyttävä yleistasoite**TUOTETYYPPI**

Käyttövalmis, harmaa vesiohenteinen ruiskutasoite.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 812. Täyttää rasisluokan 04 vaatimukset.

KÄYTTÖ

Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien seinä- ja kattopintojen sauma- ja ylitasoitukseen, kun tarvitaan erityisen hyvää täyttökykyä. Alustana voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms.

ERIKOISOMINAISUUDET

TEKNOSPRO MAXILLA on erinomainen täyttökyky. TEKNOSPRO MAXILLA saadaan hyvin sileä, helposti hiottava pinta. Hiottu pinta on suoraan maalattavissa.

HYVÄKSYNNÄT

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten **M1-ryhmään**.
Tuote on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden.
Tuote on CE-hyväksytty. Lisätietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 51 tilavuus-%

Täyttökyky

0 - 8 mm

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittäisyys

Ylitasoituksessa 1 l/m² kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa kahteen kertaan kipsilevyllä n. 0,3 l/m².

Hiukkaskoko

Max. 0,35 mm

Tiheys

1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

2 - 3 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen.

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Välineiden pesu

Vesi

Värisävyt

Harmaa

Pakkauskoot

15 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Hauraat alustat ja käsittelemättömät puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Suurpaineruiskulla ruiskutettaessa suositeltava suutinkoko on 0,039 - 0,045". Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus.
Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet

Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ

	
Teknos Oy Takkatie 3, PL 107 00371 Helsinki 18	
EN 15824 Kipsilevyjen viimeistelyaineet. Sisäkäyttö. Ruiskulevitys.	
Tartunta	> 0,35 MPa
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2287_Tuoteseloste.pdf