



## Hammerglass BR6NS

Tehokkaasti luodeilta suojaava kevyensarjan ratkaisu suojausluokassa BR6-NS (No Splinter), jossa laminoituja lasiruutuja yhdistetään Hammerglass ruudulla tekee yhdistelmästä mahdollisimman kevyen ja ohuen. Hammerglass-lasituksen sisempi ruutu estää pirstaleiden ja sirpaleiden pääsemisen sisälle huoneeseen.

Jotta BR6-NS -suojausluokka saavutetaan, yksikön on täytynyt kestää kolme suurnopeusaseella ammuttua (7,62x51 mm, lähtönopeus 830 m/s) laukausta kymmenen metrin etäisyydeltä.

Hammerglass BR6NS:n lisäksi tarjoamme myös täydellisiä, teräsjärjestelmillä vahvistettuja luotisuojusratkaisuja ikkunoihin ja oviin. Nämä suojausluokassa FB6 tai EN 1522 sertifioidut teräsjärjestelmäratkaisut antavat täydellisen suojan ballistisia hyökkäyksiä vastaan.

### Käyttöalueet

Lähetystöt, viranomaistahot, sotilaalliset rakenteet, pankit, kultasepät ja muu myymälätoiminta, hotellit, yksityisasunnot jne. joiden uhkakuva on keskikorkea.

### Tuotekuvaus

Hammerglass BR6NS on edistyksellinen ballistinen suojauslasi toiseksi parhaassa luokassa. Yksikkö koostuu useasta laminoidusta lasikerroksesta, jossa Hammerglass on sisin laminoitu ruutu, jotta pirstaleiden ja sirpaleiden tunkeutuminen sisälle huoneeseen ammunnan yhteydessä estyy.

Hammerglass lasi kestää nanokäsittelyn pintansa ansiosta kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa tulipalossa.

### Suojausluokka ja sertifikaatti

Beschussamt Ulm on testannut Hammerglass BR6NS:n Saksassa ja se on sertifioitu EN 1063 BR6 NS:n mukaisesti. Hammerglass on sertifioitu myös brittiläisen "Secured by Design"-poliisistandardin mukaisesti.

### Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi

*"Ampumista kestävä lasiyksikön on aina oltava esim. Hammerglass BR6NS-tyyppiä."*

### Lasermerkintä

Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja tuotantomerkki. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

### Takuu

Yksi (1) vuosi laminoinnin avautumiselle. Muiden materiaalien ja asennuksen takuu-aika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

### Asennus

Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytyt asentajat parhaan laadun takaamiseksi.

#### Tekninen erittely

Suojausluokka	BR6-NS (7,62x51 mm)
Vahvuus	39 mm
Paino	90 kg/m <sup>2</sup>
Sisäruutu	Hammerglass
Sirpaleet/pirstaleet	Ei pirstaloitumista/sirpaloitumista