



AEROSANA VISCONN

Joustava pinnoite ilmapuotojen tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

AEROSANA VISCONN on rakenteiden liitosten tiivistämiseen ja rakenteiden pinnoittamiseen tarkoitettu vesiliukoinen polymeeripohjainen tiivistysmassa. Sitä voi käyttää ilmapuotojen tiivistämiseen sekä sisä- että ulkopuolella. Tuote pysyy kuivuttuaan joustavana ja sillä on suhteellisen ilmankosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo. Tuotetta on saatavana väriltään sinisenä ja valkoisena. Sininen tuote muuttuu kuivuttuaan mustaksi.

AEROSANA VISCONN sopii käytettäväksi lähes kaikkien rakennusmateriaalien kanssa. Sopivia tartunta-alustoja ovat esimerkiksi puu, betoni, tiili, harkko, rakennus- ja eristelevyt. Yleisimpiä käyttökohteita ovat ala- ja yläpohjan liittymät pystyrakenteisiin sekä betonielementtien ja ontelolaattojen saumat.

Tuote levitetään alustaansa kahteen kertaan korkeapaineruiskulla, telalla tai pensselillä. Tuotteen menekki on alustasta riippuen n. 0,5 - 1,0 kg/m². Kuivuneen pinnoitteen voi peittää tasoitteella tai sen päälle voi maalata vesiohenteisilla maaleilla.

Pakkaukset: Astia 10 l ja pussi 0,6 l.



EDUT

- ✓ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote
- ✓ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo
- ✓ Valmista levitettäväksi, nopea ja helppo levittää
- ✓ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin
- ✓ Kuivuu nopeasti ja tiivistää pysyvästi
- ✓ Ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä
- ✓ Voi peittää tasoitteella tai maalilla
- ✓ Yhteensopiva kaikkien pro clima -teippien kanssa

KÄYTTÖKOHEET

TIIVISTÄMINEN

- ✓ Rakenteiden liitokset
- ✓ Betonielementtien ja ontelolaattojen saumat
- ✓ Ulkoseinien, katon ja lattian läpiviennit

PINNOITTAMINEN

- ✓ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt

TIIVISTYSPINNOITTEEN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Alusta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan ja alusta imuroidaan puhtaaksi. Huokoiset alustat alustetaan Tescon Primer -pohjustusaineella.

Yli 3 mm:n raot ja kolot peitetään liitosnauhalla, kuitukankaalla tai tasoittamalla. Pienemmät epätasaisuudet peittyvät ainetta levitettäessä. Puhtaksi jätettävät pinnat suojataan teipillä. Teippi poistetaan heti kun aine on kuivunut riittävästi.

Tiivistyspinnoitteen levittäminen

Tiivistyspinnoite sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa korkeapaineruiskulla, telalla tai pensselillä vähintään kahteen kertaan niin, että ensimmäinen kerros levitetään vaakasuoraan ja seuraava kerros ristiin sen päälle. Epätasaisilla alustoilla työvaiheita

toistetaan kunnes saadaan aikaan vähintään 0,5 mm:n kerrospaksuus. Mahdolliset ilmapuplat poistetaan telaamalla. Suositeltava ruiskutusaine on 150 bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai 3/25.

Lopullinen ilmatiiviys saavutetaan, kun aine on kuivunut. Kuivumisen ajaksi alue suojataan kosteudelta.

Huom!

Pinnoitteeseen ei saa lisätä vettä eikä ohenteita. Tarttuu kosteille, mutta ei jäätyneille pinnoille. Ei kestä avattuna pitkäaikaista varastointia. Työvälineet pestään vedellä.

Pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, se huuhdellaan välittömästi pois runsaalla vedellä.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Vesiohenteinen akrylidispersio
Suosittelava kalvon paksuus	> 0,5 mm
Diffusiovastus (Sd arvo) / 0,5 mm	10,18 m (DIN EN 1931)
Diffusiovastuksen vaihteluväli	0,13 - 10 m (DIN EN ISO 12572)
Neliöpaino	n. 200 g / m ² kuivana (DIN EN 1849-2)
Vedenpitävyys	Vesipatsas 2000 mm (DIN EN 20811)
Säänkesto	3 kk (kuivuneena)
Työskentelylämpötila	+5 °C - +35 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C (kuivana)
Kosteudenkestävyys	Kyllä
Kuivuminen	n. 12 - 48 h (20 °C, RH = 65 %) paksuudesta riippuen
Säilytys	+5 °C - 25 °C kuivassa




	Tuote nro	EAN	Tilavuus (l)	Riittoisuus (m ²)	Väri
AEROSANA VISCONN	1AR01106	4026639211064	10	10 - 20	Musta
	1AR02612	4026639226129	0,6	n. 1	Musta
AEROSANA VISCONN WHITE	1AR01740	4026639217400	10	10 - 20	Valkoinen
	1AR02749	4026639227492	0,6	n. 1	Valkoinen



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle



TESCON VANA
Tiivistysteippi



AEROSANA FLEECE
Kuitukangas rakoihin



TESCON Primer RP
Pohjustusaine