



AEROSANA VISCONN FIBRE

Joustava kuituvahvistettu pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

AEROSANA VISCONN FIBRE on rakenteiden liitosten ja halkeamien tiivistämiseen tarkoitettu vesiliukoinen, polymeeripohjainen ja kuituvahvistettu massa. Sillä voi täyttää ja tiivistää jopa 20 mm leveät rakenteiden liitokset ja halkeamat. Leveämpiin rakoihin käytetään lisäksi AEROSANA FLEECE -kuitukangasta. Kangas asennetaan pinnoitekerrosten väliin.

AEROSANA VISCONN FIBRE -pinnoite levitetään alustansa pensselillä. Ainetta voi käyttää sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella. Tuote pysyy kuivuttuaan joustavana ja sillä on suhteellisen ilmankosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo. AEROSANA VISCONN FIBRE sopii käytettäväksi lähes kaikkien rakennusmateriaalien kanssa. Tuotetta on saatavana valkoisena ja sinisenä. Sininen tuote muuttuu kuivuttuaan mustaksi.

Tuotteen menekki on alustasta riippuen n. 0,5 - 1,0 kg/m². Kuivuneen pinnoitteen voi peittää tasoitteella tai sen päälle voi maalata vesiohenteisilla maaleilla.

Pakkauskoot: Astia 5 l ja pussi 0,6 l.



EDUT

- ✓ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote
- ✓ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo
- ✓ Valmista levitettäväksi
- ✓ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin
- ✓ Tiivistää jopa 20 mm:n liitokset ja halkeamat
- ✓ Kuivuu nopeasti ja tiivistää pysyvästi
- ✓ Ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä
- ✓ Voi peittää tasoitteella tai maalilla
- ✓ Yhteensopiva kaikkien pro clima -teippien kanssa

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ala- ja yläpohjan liitokset pystyrakenteisiin
- ✓ Ala- ja yläpohjan läpiviennit
- ✓ Betonielementtien ja ontelolaattojen saumat
- ✓ Ulkoseinien, katon ja lattian läpiviennit
- ✓ Ikkunoiden ja ovien liitokset rakenteisiin
- ✓ Rakenteiden kolot ja halkeamat
- ✓ Puu, betoni, tiili, harkko, rakennus- ja eristelevyt

TIIVISTYSPINNOITTEEN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Alusta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan ja alusta imuroidaan puhtaaksi. Huokoiset alustat alustetaan Tescon Primer -pohjustusaineella. Puhtaiksi jätettävät pinnat suojataan teipillä. Teippi poistetaan, kun aine on kuivunut riittävästi.

Tiivistyspinnoitteen levittäminen

Tiivistyspinnoite sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Pinnoite levitetään alustaansa pensselillä. 3 - 20 mm leveät raot täyttyvät helposti pinnoitteella, mutta suurempiin halkeamiin käytetään lisäksi Aerosana Fleece -kuitukangasta. Kangas asennetaan pinnoitekerrosten väliin.

Aine levitetään vähintään kahteen kertaan niin, että ensimmäinen kerros levitetään vaakasuoraan

ja seuraava kerros ristiin sen päälle. Epätasaisilla alustoilla työvaiheita toistetaan, kunnes saadaan aikaan vähintään 0,6 mm:n kerrospaksuus.

Lopullinen ilmatiiviys saavutetaan, kun aine on kuivunut. Kuivumisen ajaksi alue suojataan kosteudelta.

Huom!

Pinnoitteeseen ei saa lisätä vettä eikä ohenteita. Tarttuu kosteille, mutta ei jäätyneille pinnoille. Ei kestä avattuna pitkäaikaista varastointia. Työvälineet pestään vedellä.

Pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, se huuhdellaan välittömästi pois runsaalla vedellä.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Vesiohenteinen akryylidispersio	
Suosittelava kalvon paksuus	> 0,5 mm	
Diffusiovastus (Sd arvo) / 0,6 mm	7 m (DIN EN 1931)	
Diffusiovastuksen vaihteluväli	0,3 - 10 m (DIN EN ISO 12572)	
Neliöpaino	n. 200 - 400 g / m ² kuivana (DIN EN 1849-2)	
Vedenpitävyys	W1, Vesipatsas 2000 mm (DIN EN 20811)	
Säikekesto	3 kk (kuivuneena)	
Työskentelylämpötila	+5 °C - +35 °C	
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C (kuivana)	
Kosteudenkestävyys	Kyllä	
Kuivuminen	n. 12 - 48 h (20 °C, RH = 65 %) paksuudesta riippuen	
Säilytys	+5 °C - 25 °C kuivassa	




	Tuote nro	EAN	Tilavuus (l)	Riittoisuus (m ²)	Väri	
AEROSANA VISCONN FIBRE	1AR01677	4026639216779	5	6 - 12	Tumman sininen	
	1AR02633	4026639226334	0,6	alle 1		
AEROSANA VISCONN FIBRE WHITE	1AR02711	4026639227119	5	6 - 12	Valkoinen	
	1AR02750	4026639227508	0,6	alle 1		

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle



TESCON VANA
Tiivistysteippi



AEROSANA FLEECE
Vahvikenauha



TESCON Primer RP
Pohjustusaine