




produkt by pro clima
MÖLL bauökologische Produkte GmbH
68723 Schwetzingen, Germany



TIIVISTALO
TIIVISTYSJÄRJESTELMÄT RAKENTAMISEEN

Schadstoffgeprüft nach:
 AgBB



pro clima®

EXTOSEAL MAGOV

Vesitiivis butyylikuminauha läpivientien tiivistämiseen.

TUOTEKUVAUS

EXTOSEAL MAGOV on vesitiivis ja erittäin venyvä butyylikuminauha. Nauhan tarkoitus on muodostaa vesitiivis liitos eri rakennusmateriaalien välille. Nauha asennetaan esimerkiksi viemäriputken ja lattian rajaan.

Nauha mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä palaudu venytettynä alkuperäiseen muotoonsa.

Extoseal Magov -liitosnauhassa on kaksiosainen suojapaperi, joten se on helppo asentaa ensin putken ympärille ja sitten lattiaan. Venyvyytensä johdosta Extoseal Magov kiinnittyy nurkkiin ja muihin hankaliin paikkoihin helposti ja rypyttömästi.

EDUT

- ✓ Erittäin venyvä materiaali.
- ✓ Venytyksen jälkeinen palautumien vähäistä.
- ✓ Tarttuu myös mineraalisille pinnoille.
- ✓ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.
- ✓ Suojaa rakenteita myös rakennusaikana.
- ✓ Hitsautuu lämmön vaikutuksesta.
- ✓ Helppo työstiä.
- ✓ 2-osainen suojapaperi.
- ✓ Liimapinta koko nauhan leveydellä.
- ✓ Merkkiaineakaasutiivis.



KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Läpivientiputket sisällä ja ulkona.
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.
- ✓ Maalatut pinnat.
- ✓ Sileät betonipinnat.
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet.
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

LIITOSNAUHAN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Sileät ja huokoiset alustat suositellaan pohjustettavaksi TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen

EXTOSEAL Magovon venyvä butyylikuminen liitosnauha, joka mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Nauha leikataan hieman putken ympärysmittaa pitemmäksi. Toinen suojapeperi poistetaan ja nauha asennetaan kaksin kerroin putken ympärille putken ja lattian rajaon niin, että nauhan päät liimautuvat tiukasti kiinni toisiinsa eikä väliin jää esimerkiksi suojapaperia.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauhaa venytetään niin, että se asettuu rypyttömästi alustaansa. Lopuksi nauha hierretään käsin tai lastalla tiiviisti alustaansa.

Butyylikumin tartunta heikkenee viileässä. Tartuntaa voi parantaa sopivalla liuottimella, kuten esimerkiksi mineraalitärpätillä, joka lisää kumin tahmeutta.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Venyvä polyetyleenikalvo (PE)
Liima	Butyylikumi
Väri	Harmaa butyylikumi, sininen pintakangas
Diffuusiovastus (Sd arvo)	>100 m (DIN EN 1931)
Paksuus	n. 2,0 mm (DIN EN1849-2)
Paino	n. 3,7 kg / m ²
Säänkesto	3 kk suojaamattomana
Työskentelylämpötila	Alkaen +5 °C - +35 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C
Säilytys	Viileässä ja kuivassa



Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Putki (mm)
5	14343	4026639143433	60	10	Alkaen 100

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine