



pro clima®

# ROFLEX EXTO

Liimattava aluskatteen läpivientikaulus 100 - 120 mm: n putkille

## TUOTEKUVAUS

ROFLEX EXTO on vesitiivis, mutta vesihöyryä läpäisevä läpivientikaulus 100 - 120 mm:n läpimittaisen putken tiivistämiseen aluskatteeseen tai tuulensuojaan. Kauluksessa on valmis liimapinta ja Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu erittäin hyvin.

ROFLEX EXTO -läpivientikaulus voidaan kiinnittää kaikkiin pro clima -kankaisiin ja tavallisimpiin aluskatemateriaaleihin, joita ovat esimerkiksi polyetyleeni (PET) ja polypropyleeni (PP). Huokoisiin alustoihin kuten esimerkiksi puukuitulevyihin kiinnitettäessä kauluksen vastepinta alustetaan pohjustusaineella.

ROFLEX EXTO -läpivientikaulus on päästöttestattu AgBB / ISO 16000: n mukaan. Asentamisen helpottamiseksi se voidaan leikata sopivaan kokoon.



## EDUT

- ✓ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.
- ✓ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.
- ✓ Helppo ja nopea asentaa.
- ✓ Erittäin ohut ja mukautuu hyvin alustaansa.
- ✓ Päästöttestattu AgBB / ISO 16000: n mukaan.

## KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Aluskatteet
- ✓ Puukuitulevyt

# LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

ROFLEX EXTO -läpivientikauluksessa on valmis liimapinta. Kaulus kiinnitetään alustaansa poistamalla kauluksen alla oleva suojapaperi.

Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

## Alustan kunnostaminen

Läpivientikauluksen vastepinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Lopuksi pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla, harjalla tai paineilmalla.

## Kauluksen asentaminen

Läpivientikaulus asennetaan putken ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kaulus painetaan kauttaaltaan rypyttömästi ja venyttämättä alustaansa. Lopuksi kaulus hierretään kiinni käsin tai pehmeällä lastalla.

## Asentaminen huokoisille alustoille

Huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi kipsi- tai puukuitulevyt alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella ennen läpivientikauluksen asentamista. Aine levitetään alustaansa pensselillä.

ROFLEX EXTO -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille ilman kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on suojattava sateelta.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta [www.tiivistalo.fi](http://www.tiivistalo.fi)

## TEKNISET TIEDOT


|                  |                                 |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Pintamateriaali  | Polypropyleeni (PP) kudος       |  |  |  |  |
| Kaulus           | EPDM kaulus                     |  |  |  |  |
| Liima            | Akrylat Solid                   |  |  |  |  |
| Suojapaperi      | Silikonoitu paperi              |  |  |  |  |
| Väri             | Vaalean sininen / Musta         |  |  |  |  |
| Asennuslämpötila | Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)  |  |  |  |  |
| Lämmönkesto      | Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C |  |  |  |  |
| Säilyvyys        | 3 kk kuivassa ja viileässä      |  |  |  |  |

| Kpl | Tuote nro | EAN           | Leveys (mm) | Pituus (mm) | Putki (mm) |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 1   | 14223     | 4026639142238 | 560         | 380         | 100 - 120  |



## JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



**KAFLEX- JA ROFLEX  
LÄPIVIENTIKAULUKSET**  
6 - 350 mm:n läpimittaisille  
kaapeleille ja putkille



**TESCON PRIMER RP**  
Pohjustusaine huokoisille  
kiinnitysalustoille