



TESCON INCAV

Ilmatiivis liimattava sisänurkan tiivistyskappale

TUOTEKUVAUS

TESCON INCAV on käyttövalmis ilmatiivis sisänurkan tiivistyskappale. Joustavasta kankaasta valmistettu Incav on optimaalinen myös muihin kuin 90 asteen kulmiin. Nurkkapala voidaan yhdellä leikkauksella tehdä sopivan levyiseksi.

TESCON INCAV soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lattian ja seinän liittymän sisänurkan tiivistykseen sekä ikkunan ja oven karmin sisänurkan tiivistykseen.

Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön. Täyttää DIN 4108-7 normin.



EDUT

- ✓ Tiivistää hankalasti tiivistettävän sisänurkan.
- ✓ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.
- ✓ Voi leikata sopivaksi puukolla tai saksilla.
- ✓ Voi kääntää niin, että liima on sisäpuolella.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Säänkesto 6 kk.
- ✓ Vähäpäästöinen
- ✓ Ylitsoitettavissa

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt.
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.
- ✓ Maalatut pinnat.
- ✓ Sileät betonipinnat.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

KARMIN SISÄNURKAN TIIVISTÄMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta. Kappale kannattaa lisäksi leikata niin, että se jää tulevan pielilistan alle.

Alustan kunnostaminen

Liitoscappaleen vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitoscappaleen asentamista. Sileät ja huokoiset alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Liitoscappaleen asentaminen

Karmin päälle liimattaessa otetaan ensin mitta ikkunasmyykin pohjasta karmin päälle ja liitoscappale leikataan mitan mukaan sopivaksi edellisellä sivulla olevan kuvan mukaisesti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että liitoscappaleen vastepinta on karmissa vähintään 10 mm leveä ja että kappale jää tulevan pielilistan alle.

Karmiin liimattavalta osalta poistetaan suojapaperi ja liitoscappale hierretään karmiin kiinni. Tämän jälkeen poistetaan smyykiin tulevien pintojen suojapaperit ja liitoscappale hierretään tiiviisti ja rypyttömästi kiinni alustaansa. Lopuksi tiivistettävän sisänurkan kulmaan asennetaan AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitetta ilmatiiveyden varmistamiseksi.


Tiivistyskappaleen voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Sininen
Säädänsä	6 kk suojaamattomana
Työskentelylämpötila	Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Korkeus (mm)
12	1AR02212	4026639222121	60	60	60



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistysmassa